

# REGENER PLUS

## DEFINICIÓN:

Betún regenerante especialmente formulado para su empleo en técnicas de reciclado en caliente de mezclas con diferentes tasas de fresado de pavimentos asfálticos envejecidos.

## ESPECIFICACIONES:

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
<b>Betún Original</b>				
Penetración (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	90	-
Punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	45	-
Punto de fragilidad Fraass	°C	EN 12593	-	-15
Punto de inflamación	°C	EN 2592	265	-
Contenido en asfaltenos	%	NLT 131	-	1,0
<b>Residuo después de película fina y rotativa</b>				
Variación de masa	%	EN 12607-1	-	1,0
Penetración (25 °C; 100 g; 5 s)	% p.o.	EN 1426	45	-
Variación del punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	-	10

## APLICACIONES:

→ Reciclados en caliente con alta tasa de fresado.

## TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO:

- Dependerán del tipo y porcentaje de fresado.
- Consultar con el Departamento Técnico.

Revisión nº4 - Aprobado: 01/09/2021 - Próxima revisión: 01/09/2026